



НПО СИНТЕЗ-КОЛОР

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Синтез-Колор»

Юр. адрес: 344091, Ростовская обл., г. Ростов-н/Д,
ул. Пескова 1/2 оф. 15
к/счет 3010181050000000207
БИК 046015207
Тел. 8-800-500-32-04

ИНН/КПП 6168106632/616801001
р/счет 40702810926140001402
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
ОГРН 1196196015410

Краска фасадная ВД-АК 111 ГОСТ 28196-89

Описание продукции:

представляет собой суспензию, на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений.

Область применения:

используется как при покраске интерьера, так и экстерьера зданий и сооружений. Краска применяется по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, деревянным. Образует «дышащее» покрытие. Обладает способностью моющейся поверхности и повышенной влагоустойчивостью.

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности акриловыми грунтами типа TEXDOS АкваSTOP 1:10. Наносится кистью, валиком или краскопультом.

Разбавитель: вода 1:10. Не рекомендуется окраска поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателей	Значение
Цвет пленки краски	Белый , оттенок не нормируется
Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью
Массовая доля не летучих веществ %	52-57
Степень перетира , мкм, не более	60
Расход краски на однослойное покрытие	110-150 г/м ²
Время высыхания до степени 3, при температуре 20±2 ⁰ С и влажности воздуха 60%, час	1

Производство работ:

Согласно инструкции по применению материала и технических инструкций Необходимо выполнить подготовку поверхности, подготовку материала к работе, нанесение материала с соблюдением температурно-влажностных и временных параметров, контроль качества нанесения в процессе работ и после их завершения.

При производстве работ руководствоваться СНиП 2.03.11-85.

Диапазон температуры воздуха при нанесении +5+ 40 °С.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, в средствах индивидуальной защиты.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Транспортировка:

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Сведения об упаковке:

Фасовка 14кг, 25 кг.